

# การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินต้านเคียวินและกากกาแฟดงมะไฟเพื่อสร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์สำหรับดริปปากาแฟดงมะไฟ

อ่อนลมี กมลอินทร์\*

สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

\* ผู้ประสานงานเผยแพร่ (Corresponding Author), E-mail: onlamee.k@nrru.ac.th

วันที่รับบทความ: 28 มีนาคม 2566; วันที่ทบทวนบทความ: 13 มิถุนายน 2566; วันที่ตอบรับบทความ: 19 มิถุนายน 2566

วันที่เผยแพร่ออนไลน์: 26 สิงหาคม 2566

**บทคัดย่อ:** งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเติมกากกาแฟดงมะไฟต่ออัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์เซรามิกส์ ซึ่งในการทดลองจะเติมกากกาแฟในปริมาณ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก (โดยกำหนดให้เป็นตัวอย่าง DKS-3, DKS-4 และ DKS-5 ตามลำดับ) และผสมกับดินเหนียวต้านเคียวิน ดินขาวลำปาง ททราย และเถ้าไม้รวมต้านเคียวิน โดยนำมาขึ้นรูปฟิลเตอร์เซรามิกส์ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปด้วยไบมิด (Jigger) และเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1,250°C ผลการทดลองพบว่า มีลักษณะทางกายภาพตามนี้: มีค่าความพรุนตัวปรากฏ อยู่ในช่วง ร้อยละ 48.45 - 55.54 การดูดซึมน้ำ อยู่ในช่วง ร้อยละ 36.30 - 48.48 ความหนาแน่น อยู่ในช่วง 1.15 - 1.33 g/cm<sup>3</sup> และความถ่วงจำเพาะ อยู่ในช่วง 2.51 - 2.59 ซึ่งตัวอย่าง DKS-4 มีสมบัติทางกายภาพที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปทำฟิลเตอร์ จากนั้นทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยเทคนิค XRD พบว่าเกิดเฟสของ Cristobalite Silica และ Orthorhombic Mullite ในฟิลเตอร์เซรามิกส์ (DKS-4) และวิเคราะห์ลักษณะของรูพรุนที่เกิดขึ้นในฟิลเตอร์เซรามิกส์ด้วย SEM พบว่าเกิดรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากในโครงสร้างจากการเผาไหม้และหายไปของกากกาแฟและส่งผลต่ออัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ เนื่องจากการเติมกากกาแฟเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้อัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์สูงขึ้นและมีค่าสูงสุด 2.30 มิลลิลิตรต่อวินาที ซึ่งนำฟิลเตอร์ไปใช้ในการชงกาแฟแบบดริปแทนการใช้กระดาษกรองเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

**คำสำคัญ:** ฟิลเตอร์เซรามิกส์; เนื้อดินต้านเคียวิน; กากกาแฟดงมะไฟ; กาแฟแบบดริป; ความพรุนตัว

# Development of a Mixture of Dan Kwian Clay Body and Dong Ma Fai Coffee Grounds to Create a Ceramic Filter for Dong Ma Fai Coffee Drip

Onlamee Kamon-in \*

School of Innovation Ceramic, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

\* Corresponding author, E-mail: onlamee.k@nrru.ac.th

Received: 28 March 2023; Revised: 13 June 2023; Accepted: 19 June 2023

Online Published: 26 August 2023

**Abstract:** This research aims to study the influence of added Dongmafi coffee grounds on the flow rate of hot water through the ceramic filter. In the experiment, coffee grounds were added in amounts of 20, 30, and 40% by weight (the samples were DKS-3, DKS-4, and DKS-5, respectively) and mixed with Dan Kwian clay, Lampang kaolin clay, sand, and Dan Kwian wood ash. The ceramic filter was formed by the jigger technique and sintered at 1,250°C. The results revealed the following physical characteristics: apparent porosity in the range of 48.45–55.54%, water absorption in the range of 36.30–48.48%, density in the range of 1.15–1.33 g/cm<sup>3</sup>, and specific gravity in the range of 2.51–2.59. The DKS-4 sample has physical properties that are suitable for filtering. Then, physical properties were examined by the XRD technique. It was found that cristobalite silica and orthorhombic mullite phases were formed in the ceramic filter (DKS-4). The porosity characteristics of the ceramic filters were analyzed by SEM. It was found that many small pores were formed in the structure from the combustion and disappearance of the coffee grounds. And affecting the flow rate of hot water through the filter because the addition of coffee grounds will increase the flow rate of hot water through the filter, which has a maximum value of 2.30 ml/s. Which uses filters to make drip coffee instead of paper filters, helping to reduce global warming.

**Keywords:** Ceramic Filter; Dan Kwian clay body; Dong Ma Fai coffee grounds; coffee drip; Porosity



## 1. บทนำ

กาแปงมะไฟเป็นกาแปสายพันธุ์อาราบิก้า ปปลูกที่หมู่บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเด่นคือเป็นกาแปที่มีคาเฟอีนต่ำ ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ำหนัก และนิยมนำมาชงกาแปแบบดริป โดยอุปกรณ์หลักในการดริปคือตัวกรองกาแปหรือฟิลเตอร์ ซึ่งตัวกรองกาแปนั้นทำมาจากวัสดุที่หลากหลาย เช่น ตัวกรองแบบโลหะจะมีรูของตัวกรองที่มีขนาดใหญ่ทำให้น้ำมันกาแปจากกาแปสามารถสกัดออกมาได้เยอะกว่าวัสดุอื่น แต่จะมีข้อเสียคือ มีผงกาแปเล็ก ๆ ปนอยู่ในแก้ว กาแปที่ได้จึงมีรสชาติกลมกล่อม แต่มีความขุ่นมากกว่าแบบตัวกรองกระดาษ ส่วนตัวกรองที่เป็นกระดาษจะมีรูขนาดเล็กกว่าตัวกรองแบบโลหะทำให้สามารถกรองผงกาแปละเอียดได้ดีกว่า กาแปที่ได้จึงใสและรสชาติชัดเจนกว่าตัวกรองแบบโลหะ นอกจากนี้ยังมีตัวกรองแบบผ้าซึ่งมีขนาดรูที่เล็กเหมือนกันกับการใช้ตัวกรองแบบกระดาษ จึงทำให้อาหารที่ดีกว่าแบบกระดาษ เพราะจะไม่มีการกรองคาเฟอีนเหมือนกับการดริป กาแปทำให้เกิดขยะจากการกรองที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งอาจทำให้นักดริปกาแปไม่สามารถดริปกาแปได้เมื่อกรองคาเฟอีนหมด ดังนั้น การสร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์จากเนื้อดินด้านเกวียนสำหรับการดริปกาแปซึ่งสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งจึงเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ และลดภาวะโลกร้อน

เครื่องปั้นดินเผาต้านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เครื่องปั้นดินเผาและชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยมีการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา และแถบประเทศยุโรป ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาต้านเกวียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่สามารถผลิตได้ในที่อื่น ๆ เพราะมีแหล่งวัตถุดิบหลักคือ ดินที่ได้จากริมฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านบริเวณชุมชนบ้านด้านเกวียน ทำให้ลักษณะของดิน ริมฝั่งแม่น้ำจะมีความเหนียวเป็นพิเศษ และเมื่อเผาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เนื้อละเอียดสีแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดินด้านเกวียน สีแดงของดินด้านเกวียนหลังเผาเกิดจากแร่เหล็กที่มีปริมาณมากอยู่ในดินเมื่อเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส แต่เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จะให้สีดำ มีนงาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเกวียน ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ตกแต่งสวน เช่น กระถางต้นไม้ โถงน้ำ ตุ๊กตา และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น [1]

เซรามิกพอร์น (Porous Ceramic) เป็นวัสดุที่มีการนำคุณสมบัติความพรุนตัวใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายชนิด สำหรับเซรามิกพอร์นโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เซรามิกพอร์นชนิดที่รูพรุนเรียงตัวกันใน 2 มิติ หรือที่เรียกกันว่า เซรามิกรวงผึ้ง และชนิดที่มีรูพรุนกระจายใน 3 มิติ หรือเซรามิกโฟม การใช้งานสามารถนำมาเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา หรือวัสดุสำหรับรับแรงกระแทก เนื่องจากวัสดุประเภทนี้จะมีน้ำหนักเบา เซรามิกพอร์นชนิดโฟมที่มีรูพรุนต่อเนื่อง มีการซึมผ่านสูง มักใช้เป็นตัวกรอง เช่น วัสดุกรองสำหรับผลิตน้ำดื่ม เซรามิกพอร์นที่มีพื้นที่ผิวมากเหมาะกับการนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนหรือคะตะลิสต์ในอุตสาหกรรมเคมีและยานยนต์ เซรามิกพอร์นยังสามารถใช้ในการเกษตร เนื่องจาก รูพรุนในเนื้อวัสดุมากทำให้สามารถกักเก็บความชื้นได้สูง เมื่อดินมีความชื้นน้อยลง



โมเลกุลของน้ำจะค่อยๆซึมผ่านรูพรุนออกมา ทำให้ดินคงความชุ่มชื้นได้นานขึ้นหรือนำไปใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ฉนวนความร้อน เป็นต้น เซรามิกส์ที่มีรูพรุนต่อเนื่องและกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอแบบ 3 มิติ จะมีความพรุนตัวสูง มีความหนาแน่นต่ำ นำความร้อนต่ำ และทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีสูง จึงสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายสาขา [2] สำหรับตัวฟิลเตอร์เซรามิกส์ที่ใช้สำหรับในการกรองน้ำส่วนใหญ่จะมาจากดินเหนียวและผสมวัสดุที่ช่วยในการสร้างรูพรุน เพื่อให้เกิดเซรามิกส์ที่มีความพรุนตัวสูง วิธีการที่จะทำให้ได้ เซรามิกส์ที่มีความพรุนตัวสูงจำเป็นต้องเติมอินทรีย์วัตถุ เช่น ชี้อัลลอย แกลบ ฟาง ผงถ่าน แบง กากกาแฟ กากชา ลงในสารแขวนลอยหรือผสมลงในเนื้อดิน เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน อินทรีย์วัตถุดังกล่าวจะกระจายอยู่ในชิ้นงาน และจะสลายตัวไปเมื่อนำชิ้นงานไปเผา ทำให้เกิดรูพรุนขึ้นในชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้จะมีน้ำหนักเบา เช่น การศึกษาสมบัติของซีเถ้ากาบมะพร้าวและซีเถ้าไม้ยางพาราที่มีผลต่อการเกิดรูพรุนของชิ้นตัวอย่างไส้กรองน้ำเซรามิกซึ่งส่งผลต่ออัตราการกรองของน้ำ [3] โดยไส้กรองน้ำเซรามิกประกอบด้วยวัตถุดิบ 4 ชนิด คือ ซีเถ้ากาบมะพร้าว หรือซีเถ้าไม้ยางพารา ดินเหนียว แก้วโซดาไลม์ และโดโลไมต์ พบว่าไส้กรองน้ำที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคือไส้กรองน้ำจากซีเถ้ากาบมะพร้าวที่มีสัดส่วนปริมาณของซีเถ้ากาบมะพร้าวที่ร้อยละ 50 และไส้กรองน้ำจากซีเถ้าไม้ยางพาราที่มีสัดส่วนปริมาณของซีเถ้าไม้ยางพาราที่ร้อยละ 80 ซึ่งน้ำที่ผ่านการกรองจากไส้กรองน้ำทั้ง 2 ชนิด มีคุณภาพของน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นไส้กรองน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงการพัฒนา

ตัวกรองเซรามิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัด น้ำเสียด้วยการใช้เส้นใยกระดาษรีไซเคิล (Green Fiber) เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับตัวกรองที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้แป้งและแกลบ โดยการทดสอบประสิทธิภาพอัตราการไหลตัวและการกำจัดแบคทีเรีย [4] พบว่าตัวกรองเซรามิกส์ ที่ทำขึ้นโดยใช้เส้นใยกระดาษรีไซเคิล ร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ มากกว่า 4 เท่า และอัตราการไหลตัวเท่ากับ 5.9 ลิตร/ชม. มีค่าสูงกว่าอัตราการไหลของตัวกรองเซรามิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากการใช้กระดาษรีไซเคิลแล้วยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมายที่ใช้ในการผลิตเนื้อดินเซรามิกส์ให้มีน้ำหนักเบาเพื่อใช้เป็นตัวเติมในสูตรปุ๋ย [5] งานวิจัยนี้นำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้กากกาแฟที่ใช้แล้ว (Spent Coffee Grounds; SCGs) มาใช้เป็นสารตัวเติมสำหรับสูตรมวลรวมเนื้อดินเซรามิกส์ที่มีน้ำหนักเบา (Lightweight Clay Ceramic Aggregates; LWA) เพื่อทดสอบ การสร้างรูพรุนในดินเหนียวสีแดงบางส่วน โดยในการทดสอบจะแทนที่ดินเหนียวสีแดงด้วยกากกาแฟ ที่ใช้แล้วในปริมาณ ร้อยละ 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก ซึ่งคุณสมบัติของมวลรวมที่ได้จะมีน้ำหนักเบา การเติมกากกาแฟที่ใช้แล้ว ร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก ใช้สำหรับทำเม็ดปุ๋ยได้ดี เนื่องจากมีค่า pH และค่าการนำไฟฟ้าต่ำภายใต้ช่วงความหนาแน่นของดิน ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าวัสดุมวลรวมน้ำหนักเบาที่ได้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการใช้งานทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนำกากกาแฟไปผสมกับในดินเหนียวเพื่อผลิตเซรามิกส์ที่มีรูพรุน [6] โดยนำกากกาแฟที่ใช้แล้วมาผสม ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนักกับดินเหนียวในท้องถิ่น เพื่อหาเงื่อนไข



สำหรับการผลิต เซรามิกส์น้ำหนักเบาที่มีรูพรุน (Class BIII) ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันกับวัสดุเซรามิกส์ ที่มีลักษณะเป็นฉนวน หลังจากเผาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส พบว่าการเติมกากกาแฟที่ใช้ในส่วนผสมทำให้ความพรุนตัวและการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนความหนาแน่น ความแข็งแรง และการนำความร้อนจะลดลง

จากข้อมูลการสร้างวัสดุเซรามิกส์พรุนด้วยการผสมวัสดุต่างๆ ลงไปในเนื้อดินชนิดต่างๆ เมื่อเผาแล้วจะเหลือรูพรุนไว้ในเนื้อดิน [7] ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายสาขาตามความต้องการของผู้ใช้งาน วัสดุหนึ่งที่น่าสนใจนำมาสร้างเซรามิกส์พรุนคือการนำกากกาแฟที่ใช้แล้วซึ่งร้อนผ่านตะแกรงขนาด 35 เมช มาผสมในเนื้อดินขาวเพื่อสร้างแผ่นกรองเซรามิกส์ [8] อีกวิธีหนึ่งของการนำแผ่นกรองเซรามิกส์ไปใช้งานเป็นตัวกรองน้ำสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการนำไปใช้เป็นตัวฟิลเตอร์เซรามิกส์สำหรับกรองน้ำกาแฟได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงนำมาสู่แนวความคิดในพัฒนาเนื้อดินด้านเกวียนสำหรับทำเป็นเซรามิกพรุนชนิดที่มีรูพรุนกระจายตัวในโครงสร้างแบบ 3 มิติ โดยการเติมกากกาแฟผงมะไฟซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นในการพัฒนาสูตรเนื้อดิน ในปริมาณร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก ในส่วนผสมของเนื้อดินด้านเกวียน และสร้างเป็นฟิลเตอร์เซรามิกส์สำหรับการดริปกาแฟผงมะไฟ

## 2. วิธีการดำเนินงานวิจัย/ทดลอง

งานวิจัยนี้ใช้วัตถุดิบในการทดลอง ได้แก่ ดินเหนียวด้านเกวียน ใถ้ไม่รวมด้านเกวียน และทรายจากร้าน Riviera Ceramica ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

ในหมู่บ้านด้านเกวียน ดินขาวลำปาง จากบริษัทคอมพาวด์เคลย์ จำกัด และกากกาแฟผงมะไฟ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 1 โดยงานวิจัยนี้ได้ออกแบบอัตราส่วนผสมเนื้อดินด้านเกวียน ตามคำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 2203002959 โดยเติมกากกาแฟที่ร้อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช โดยคัดขนาดกากกาแฟด้วยการร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน (ASTM E11) ขนาดเบอร์ 40 (< 425  $\mu\text{m}$ , ASTM) และ 45 เมช (< 355  $\mu\text{m}$ , ASTM) ตามลำดับ แล้วใช้กากกาแฟที่ค้ำบนตะแกรงขนาด 45 เมช ซึ่งจะเป็นกากกาแฟที่ผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช จะมีขนาดเล็กกว่า 0.425 มิลลิเมตร ถึง 0.355 มิลลิเมตร ลงในส่วนผสม ดังนี้ เติมกากกาแฟ ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก (DKS-3) ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (DKS-4) และ ร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก (DKS-5) เพื่อเป็นวัสดุเพิ่มเติมสำหรับสร้างรูพรุนให้กับเนื้อดิน ผสมวัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยวิธีการผสมแบบเปียก (Wet Method) เติมน้ำในอัตราส่วน ร้อยละ 20 ของน้ำหนักวัตถุดิบแห้ง [9] จากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อดินปั้นสำหรับนำไปใช้สร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์ โดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยไรมิต (Jigger) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 46/2556 ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งการออกแบบรูปทรงของฟิลเตอร์ได้แรงบันดาลใจจากเขาควงตาในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกกาแฟผงมะไฟ



ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่น (Bulk Density) ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) และร้อยละการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ของวัตถุดิบแต่ละชนิดหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

องค์ประกอบทางเคมี	ความหนาแน่น (g/cm <sup>3</sup> )	ความถ่วงจำเพาะ	ร้อยละการดูดซึมน้ำ
ดินดานเกวียน	3.34	3.65	2.52
ดินขาวลำปาง	1.80	2.39	15.06
ทราย*	-	-	-
เถ้าไม้รวม*	-	-	-
กากกาแฟ*	-	-	-

\* ทราย เถ้าไม้รวม และกากกาแฟ ไม่สามารถวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพได้ เนื่องจากทรายไม่ยึดเกาะกันหลังเผา เถ้าไม้รวมเกิดการหลอมละลายเป็นเคลือบ และกากกาแฟระเหยหายไปหลังเผากลายเป็นเถ้า

หลังจากขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคนิคการขึ้นรูปด้วยใบมีดแล้ว ให้นำชิ้นงานไปวางผึ่งให้แห้งในอุณหภูมิห้องเพื่อให้ชิ้นงานแห้งก่อนนำไปเผา แสดงดังรูปที่ 2 และนำเข้าเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสในบรรยากาศแบบออกซิเดชั่น

จากนั้นวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRF) นำวัตถุดิบและฟิลเตอร์เซรามิกส์ไปวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) ยี่ห้อ Rigaku รุ่น Smart Lab ทดสอบทางกายภาพโดยการหา ร้อยละความพรุนตัวปรากฏ (Apparent Porosity) ความหนาแน่น (Bulk Density) ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) และร้อยละการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ตามมาตรฐาน ASTM C373-88 ดังสมการที่ (1) - (4)



รูปที่ 1 การขึ้นรูปชิ้นงานฟิลเตอร์เซรามิกส์ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบ Jigger



รูปที่ 2 ชิ้นงานฟิลเตอร์เซรามิกส์จากดินดานเกวียนรูปทรงเขาค้อนตาหลังปล่อยให้แห้งในอุณหภูมิห้องและนำเข้าเผาในเตาไฟฟ้า

$$\text{Apparent Porosity} = [(W_s - W_D) / (W_s - W_{SS})] \times 100 \quad (1)$$

$$\text{Bulk density} = W_D / (W_s - W_{SS}) \quad (2)$$

$$\text{Specific Gravity} = W_D / (W_D - W_{SS}) \quad (3)$$

$$\text{Water Absorption} = (W_s - W_D) / W_D \times 100 \quad (4)$$

โดย  $W_D$  คือ น้ำหนักชิ้นทดสอบแห้ง  $W_s$  คือ น้ำหนักชิ้นทดสอบเปียก  $W_{SS}$  คือ น้ำหนักชิ้นทดสอบในน้ำ



ทดสอบอัตราการไหลของน้ำร้อนอุณหภูมิ 98°C ผ่านฟิลเตอร์ด้วยการจำลองการชงกาแฟแบบดริป โดยใช้น้ำร้อนปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในการทดสอบการไหลผ่านฟิลเตอร์พร้อมจับเวลาและหาอัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ โดยใช้มาตรฐานการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ตามรูปแบบการใช้กระดาษกรองกับดริปเปอร์รูปทรงกรวย (Hario V60 Paper Filter) แสดงดังรูปที่ 3

ศึกษาขนาดและลักษณะของรูพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy) ยี่ห้อ TESCAN รุ่น VEGA ที่กำลังขยาย 500x, 1,000x, 2,000x และ 2,500x

### 3. ผลการวิจัย/ทดลองและการอภิปรายผล

#### 3.1 ผลการวิเคราะห์ XRF และ XRD ของวัตถุดิบ

ผลการวิเคราะห์ XRF และ XRD ของตัวอย่างดินด่านเกวียน พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียวด่านเกวียนประกอบด้วยซิลิกา (SiO<sub>2</sub>) ร้อยละ 64.28 อะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ร้อยละ 21.17 และเหล็กออกไซด์ (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ร้อยละ 11.24 ดังแสดงในตารางที่ 2 เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียวด่านเกวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยซิลิกา อะลูมินา และเหล็กออกไซด์เป็นหลัก สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิค XRD แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งในดินด่านเกวียนจะประกอบด้วยแร่ควอตซ์ (JCPDS-ICDD, 70-7344) และแร่เคโอลิไนต์ (JCPDS-ICDD, 03-0052) และองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าไม้รวมด่านเกวียนจะประกอบด้วยซิลิกา (SiO<sub>2</sub>) ร้อยละ 29.95 แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ร้อยละ 46.78 แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ร้อยละ 10.18



รูปที่ 3 ทดสอบหาการไหลตัวของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์เซรามิกส์จากดินด่านเกวียน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (XRF) ของดินเหนียวด่านเกวียน เถ้าไม้รวมด่านเกวียน และกากกาแฟ


องค์ประกอบทางเคมี	ดินเหนียวด่านเกวียน (ร้อยละโดยน้ำหนัก)	เถ้าไม้รวมด่านเกวียน (ร้อยละโดยน้ำหนัก)	กากกาแฟ (ร้อยละโดยน้ำหนัก) [6]
SiO <sub>2</sub>	64.28	29.95	-
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	21.17	1.32	-
K <sub>2</sub> O	1.23	4.00	-
CaO	0.40	46.78	-
TiO <sub>2</sub>	1.45	0.42	-
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11.24	1.09	-
MnO <sub>2</sub>	0.23	0.41	-
MgO	-	10.18	-
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	-	3.27	-
SO <sub>3</sub>	-	1.43	-
C	-	-	58.48
H	-	-	7.31
N	-	-	1.05
อื่นๆ	-	1.15	1.50



เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทางเคมีของถ้ำไม้รวมด้าน  
 เกวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์  
 ซิลิกา และแมกนีเซียมออกไซด์เป็นหลักสอดคล้องกับ  
 ผลการวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิค XRD แสดงดังรูปที่ 5  
 ซึ่งในถ้ำไม้รวมด้านเกวียนจะประกอบด้วยแร่ควอตซ์  
 (JCPDS-ICDD, 70-7344) และแร่แคลไซต์ (JCPDS-  
 ICDD, 72-1937) ส่วนผลการวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิค  
 XRD ของกากกาแฟดมะไฟแสดงดังรูปที่ 6 พบว่า  
 กากกาแฟดมะไฟนั้นประกอบด้วยผลึกของเซลลูโลส  
 Cellulose-C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>6</sub>)<sub>n</sub> (JCPDS-ICDD, 06-1501) ซึ่งเป็น  
 โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-crystalline) ที่มีทั้งความ  
 เป็นผลึก (Crystalline) และอสัณฐาน (Amorphous)  
 ดังนั้นเซลลูโลสจึงเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง  
 ผลึกที่มีอยู่ในกากกาแฟดมะไฟ [10] ซึ่งตำแหน่งพีคที่  
 2θ เท่ากับ 16.5 และ 22 จะแสดงถึงตำแหน่งของเฟสที่  
 มีความเป็นผลึกในเซลลูโลส


จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดิน

ด้านเกวียน และถ้ำไม้รวม จะพบว่าดินด้านเกวียนมี  
 องค์ประกอบทางเคมีของอะลูมินาและซิลิกาเป็นหลัก  
 ซึ่งเป็นออกไซด์ที่จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุดิบที่ให้ความ  
 เหนียวซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงและความ  
 ทนไฟให้กับชิ้นงานหลังเผา ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานหลังเผา  
 ยังคงรูปอยู่ได้ไม่เสียรูปทรง ส่วนถ้ำไม้รวมนั้นม  
 องค์ประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมออกไซด์ ซิลิกา  
 และแมกนีเซียมออกไซด์เป็นหลัก ซึ่งจัดเป็นวัสดุดิบ  
 กลุ่มต่างทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอม (Flux) เมื่อผสมลง  
 ไปในเนื้อดินจะช่วยทำให้เนื้อดินสามารถเผาได้สุกตัวที่  
 ดียิ่งขึ้นและจะทำให้ชิ้นงานมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น  
 นอกจากนี้ในส่วนผสมของเนื้อดินยังได้เติมกากกาแฟ  
 ซึ่งโดยส่วนใหญ่กากกาแฟจะมีองค์ประกอบทางเคมี  
 เป็นคาร์บอน [6] โดยจุดประสงค์ของการเติมกากกาแฟ  
 เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการสร้างรูพรุนให้เกิดขึ้นกับ  
 ชิ้นงานหลังเผา เมื่อกากกาแฟถูกเผาไหม้หมดไปจะทำให้  
 เกิดช่องว่างหรือรูพรุนจำนวนมากในชิ้นงาน




รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์เฟสของดินเหนียวด้านเกวียน





รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์เฟสของถ้าไม้รวมด่านเกวียน



รูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์เฟสของกากกาแฟที่ใช้แล้ว (Spent Coffee Ground)

### 3.2 การทดสอบทางกายภาพของฟิลเตอร์


ผลการหาความพรุนตัวปรากฏ (Apparent Porosity) และความหนาแน่น (Bulk Density) หลังเผา กับปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก แสดงดังรูปที่ 7 พบว่าความพรุนตัวหลังเผาจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมกากกาแฟที่เพิ่มขึ้น โดยมีความพรุนตัวหลังเผาสูงสุด ร้อยละ 55.54 ที่ ปริมาณการเติมกากกาแฟร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก

เพราะกากกาแฟที่เติมลงไปในส่วนผสมจะช่วยสร้าง รูพรุนแบบเปิด (Open Pore) ในเนื้อดินหลังเผา [11] ส่วนความหนาแน่นหลังเผาแปรผกผันกับความพรุน ตัวปรากฏ เพราะการเติมกากกาแฟเพิ่มขึ้นทำให้ ความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลง [6] ซึ่งเป็นผลมาจากการสลายตัวของกากกาแฟในระหว่างการเผาที่ช่วง อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดรูพรุนใน โครงสร้างของเนื้อดิน [8]




ผลการหาร้อยละการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) และความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) กับปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก แสดงดังรูปที่ 8 พบว่า ร้อยละการดูดซึมน้ำจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมกากกาแฟที่เพิ่มขึ้น เพราะเกิดการ

สูญเสียมวลเป็นจำนวนมากในระหว่างการเผาภากกาแฟ จึงเกิดรูพรุนจำนวนมากในเนื้อดินซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัสดุกรองจึงทำให้น้ำสามารถซึมผ่านได้มากขึ้น [5]



รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนตัวปรากฏและความหนาแน่นหลังเผากับปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำและความถ่วงจำเพาะกับปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก



ส่วนความถ่วงจำเพาะกับปริมาณการเติมกากกาแฟพบว่าที่ปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก จะมีค่าเท่ากับ 2.59 ลดลงเมื่อเติมกากกาแฟ ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 2.53 และความถ่วงจำเพาะจะต่ำสุดเมื่อเติมกากกาแฟเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 2.51 จะเห็นได้ว่าความถ่วงจำเพาะแปรผันตามความหนาแน่นของวัสดุเมื่อเติมปริมาณกากกาแฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากความถ่วงจำเพาะเป็นการเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัสดุกับความหนาแน่นของน้ำ หากกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับความพรุนตัวที่มีมากขึ้นในเนื้อของวัสดุ เนื่องจากจะมีปริมาณรูพรุนมากขึ้นเมื่อเติมกากกาแฟเพิ่มขึ้น

### 3.3 การทดลองหาปริมาณการเติมกากกาแฟที่มีผลต่ออัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์


การทดลองและพัฒนาสูตรเนื้อดินด้านเกวียนและกากกาแฟผงมะไฟเพื่อสร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบที่สามารถสร้างรูพรุนให้กับเนื้อดินหลังเผา ได้แก่ กากกาแฟผงมะไฟ ส่วนถ้าไม้รวมด้านเกวียนที่ได้จากเตาเผาด้านเกวียนจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอมในส่วนผสมเวลาเผาจะทำให้เนื้อดินสุกตัวง่ายขึ้น [12] ทราย และดินขาวลำปาง จะเป็นวัตถุดิบในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานในระหว่างการผลิตขึ้นรูปและหลังเผา จากนั้นนำไปผสมและขึ้นรูปด้วยวิธีการ Jigger และเผาในเตาไฟฟ้าบรรยากาศแบบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จะได้ชิ้นงานแสดงดังรูปที่ 9

จากผลการทดสอบอัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ แสดงดังรูปที่ 10 พบว่าอัตราส่วนผสมที่ปริมาณการเติมกากกาแฟร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก

(DKS-4) มีอัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านชิ้นงานตัวฟิลเตอร์มากที่สุด โดยมีอัตราการไหลผ่านของน้ำร้อนที่ 2.30 มิลลิลิตรต่อวินาที สอดคล้องกับภาพถ่ายลักษณะความพรุนตัวของชิ้นงาน ดังรูปที่ 11 ซึ่งมีลักษณะของรูพรุนที่มากที่สุดและส่วนใหญ่จะเป็นรูพรุนประเภทแมคโครพอร์ส (Macro-porous) ที่เชื่อมต่อกันเป็นรูพรุนเปิด (Open Pore) ซึ่งเกิดจากการเติมกากกาแฟลงในเนื้อดินแล้วเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส เพื่อให้กากกาแฟเผาไหม้ออกไปจึงเกิดรูพรุนจำนวนมาก ส่งผลให้ น้ำร้อนสามารถไหลผ่านฟิลเตอร์ได้เร็วขึ้น รองลงมาคืออัตราส่วนผสมที่ปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก (DKS-5) มีอัตราการไหลผ่านของน้ำร้อนที่ 1.65 มิลลิลิตรต่อวินาที



รูปที่ 9 ชิ้นงานทดสอบจากอัตราส่วนผสมที่ DKS-3 ถึง DKS-5 ขึ้นรูปด้วยวิธีการ Jigger




รูปที่ 10 อัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ที่เติมกากกาแฟ ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก



เหตุผลที่เมื่อเติมกากกาแฟในส่วนผสมมากเกินไปจะทำให้อัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์ลดลงเนื่องจากกากกาแฟมีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยหลอมจึงทำให้เนื้อดินหลอมและเกิดรูพรุนเปิดน้อยลง แต่กลับทำให้รูพรุนปิด (Close Pore) เกิดมากขึ้นดังรูปที่ 11 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความพรุนตัวปรากฏที่เพิ่มขึ้น อัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านฟิลเตอร์น้อยที่สุดคืออัตราส่วนผสมที่เติมกากกาแฟ ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก (DKS-3) มีอัตราการไหลผ่านของน้ำร้อนที่ 0.63 มิลลิลิตรต่อวินาที เนื่องจากมีความพรุนตัวของชิ้นงานน้อยที่สุด และมีความหนาแน่นของชิ้นงานมากที่สุด

ดังนั้นจึงได้เลือกอัตราส่วนผสม DKS-4 ไปสร้างเป็นฟิลเตอร์เซรามิกส์สำหรับใช้ทดสอบการทดลองชงกาแฟแบบดริป เนื่องจากให้อัตราการไหลผ่านของน้ำร้อนได้มากที่สุด โดยในการทดสอบนี้ใช้กาแฟ 15 กรัมกับน้ำร้อนอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เทน้ำร้อนลงไปทั้งหมด 5 ครั้ง (ครั้งละ 50 มิลลิลิตร) ให้น้ำหนักรวม 250 มิลลิลิตร จะได้กาแฟพร้อมดื่ม 1 แก้ว โดยใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที 50 วินาที หรือคิดเป็นอัตราการไหลเท่ากับ 0.86 มิลลิลิตรต่อวินาที ใกล้เคียงกับการใช้กระดาษกรองกับดริปเปอร์รูปทรงกรวย (Hario V60 Paper Filter) ที่ใช้ในการชงกาแฟแบบดริป (V60 dark) ซึ่งมีอัตราการไหลตัวของน้ำกาแฟ เท่ากับ 1.21 มิลลิลิตรต่อวินาที [13] ผลการทดลองพบว่าสามารถกรองน้ำกาแฟที่มีความเข้มข้นระดับเอสเปรสโซได้ ซึ่งกาแฟที่ได้มีรสชาติเข้มข้นและหอมหวาน ละมุน มีความลงตัวในแบบกาแฟดริป อัตราการไหลของน้ำไม่ได้มีแค่อไหลเร็วหรือไหลช้า แต่ลักษณะของการไหลจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาและปริมาณน้ำที่อยู่



รูปที่ 11 ภาพถ่ายจากกล้อง Stereo Microscope ที่กำลังขยาย 40 เท่า ของชิ้นงาน DKS-3, DKS-4 และ DKS-5 ตามลำดับ

ในดริปเปอร์ โดยช่วงของการเทน้ำร้อนครั้งที่ 1 ที่ 50 มิลลิลิตร การไหลตัวจะยังคงไหลช้าอยู่ แต่การเทน้ำร้อนครั้งที่ 2-3 (100-150 มิลลิลิตร) จะทำให้การไหลตัวของน้ำร้อนไวขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในตัวฟิลเตอร์มีปริมาณมากขึ้น และการเทน้ำร้อนครั้งที่ 4-5 (200-250 มิลลิลิตร) จะทำให้การไหลตัวของน้ำร้อนเร็วที่สุดเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อนในฟิลเตอร์สูงสุด




### 3.4 ผลการวิเคราะห์ XRD และโครงสร้างจุลภาคของฟิลเตอร์เซรามิกส์


ผลการวิเคราะห์เฟสของตัวอย่างฟิลเตอร์เซรามิกส์ ในอัตราส่วนผสม DKS-4 ที่มีการเติมกากกาแฟในปริมาณ ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก เมาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแบบออกซิเดชั่น แสดงดังรูปที่ 12 พบว่าเกิดเฟสของ Cristobalite Silica (JCPDS-ICDD, 03-0270) ซึ่งเกิดจากซิลิกาที่เกินในโครงสร้างเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ไปเป็นซิลิกาที่อยู่ในรูปอสัณฐาน (Amorphous Silica) และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นซิลิกาจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของผลึก Cristobalite ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นรูปผลึกที่มีความเสถียร ส่งผลให้ฟิลเตอร์ที่ได้มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อนง่ายเมื่อนำไปใช้งานในสภาวะที่

มีการสัมผัสกับน้ำร้อน นอกจากนี้ยังพบเฟสของ Mullite ( $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ) (JCPDS-ICDD, 15-0776) ที่ตำแหน่ง  $2\theta$  เท่ากับ 26 ซึ่งแสดงถึงเฟสของ Orthorhombic Mullite หรือ Amorphous Aluminosilicate [14] ส่วนการวิเคราะห์ ลักษณะของรูพรุนในฟิลเตอร์เซรามิกส์จากอัตราส่วนผสม DKS-4 แสดงดังรูปที่ 13 ซึ่งพบว่าในฟิลเตอร์มีรูพรุนขนาดเล็ก (P) จำนวนมาก โดยรูพรุนขนาดเล็กเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเผาไหม้และหายไปของกากกาแฟที่มีอยู่ในส่วนผสมจึงเหลือไว้เป็นรูพรุนขนาดเล็กเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้น้ำร้อนสามารถไหลผ่านตัวฟิลเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้กรองเพื่อชงกาแฟแบบดริปได้

Measured profile view



รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิลเตอร์เซรามิกส์อัตราส่วนผสม DKS-4



รูปที่ 13 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของฟิลเตอร์อัตราส่วนผสม DKS-4 (a) 500x, (b) 1,000x, (c) 2,000x และ (d) 2,500x เมื่อ P คือ รูพรุนขนาดเล็กในโครงสร้างของฟิลเตอร์

#### 4. บทสรุป

การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินด้านเกวียนและกากกาแฟผงมะไฟสำหรับสร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์พบว่าที่ปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 20-40 โดยน้ำหนัก ค่าความพรุนตัวปรากฏ (Apparent Porosity) และการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) หลังเผาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมกากกาแฟที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าความหนาแน่น (Bulk Density) และค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) หลังเผามีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการเติมกากกาแฟที่เพิ่มขึ้น และวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่าง DKS-4 (ปริมาณการเติมกากกาแฟ ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก) หลังเผาที่อุณหภูมิ

1,250 องศาเซลเซียส จะพบว่าเกิดเฟสของ Cristobalite Silica และ Orthorhombic Mullite และมีอัตราการไหลของน้ำร้อนผ่านชิ้นงานตัวฟิลเตอร์มากที่สุด 2.30 มิลลิลิตรต่อวินาที ซึ่งเกิดจากรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากที่มีอยู่ในฟิลเตอร์ โดยรูพรุนขนาดเล็กเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเผาไหม้และหายไปของกากกาแฟที่มีอยู่ในส่วนผสมจึงเหลือไว้เป็นรูพรุนขนาดเล็กเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากยืนยันด้วยภาพถ่ายจาก SEM จึงส่งผลให้น้ำร้อนสามารถไหลผ่านตัวฟิลเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้กรองเพื่อชงกาแฟแบบดริปได้





## 5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2565 บริหารผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ 650055/197-13 และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สนับสนุนการทำวิจัยให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

## 6. เอกสารอ้างอิง

- [1] D. Raksorn, Evolution and development of dan kwian clay to retain aesthetic identity, Mekong Chi Mun Art and Culture Journal, 2016, 2(2), 109-136. (in Thai)
- [2] Y. Chen, N. Wang, O. Ola, Y. Xia and Y. Zhu, Porous ceramics: Light in weight but heavy in energy and environment technologies, Materials Science and Engineering: R: Reports, 2021, 143, 1 - 65.
- [3] T. Ninwijit, N. Takadi and N. Manee, Ceramic water filter from coconut husk ash and rubber wood ash, The 8<sup>th</sup> Walailak Research National Conference, Proceeding, 2016, 244-251. (in Thai)
- [4] H. Yang, X. Min, S. Xu, J. Bender and Y. Wang, Development of effective and fast-flow ceramic porous media for point-of-use water treatment: Effect of pore size distribution, ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 2020, 8, 1988-1996.
- [5] A. Fernanda , B. Alessandro, P. Simone, A. Giulio , T. Paolo, L. Isabella and B. Luisa, Spent coffee grounds in the production of lightweight clay ceramic aggregates in view of urban and agricultural sustainable development, Materials, 2019, 12, 3581-3591.
- [6] M. Ahmed, E.H. Abdelilah, EA. EH. Iz-Eddine, E.B. Abdeslam and S. Chaouki, Valorization of coffee waste with Moroccan clay to produce a porous red ceramics (class BIII), Boletín De La Sociedad Española De Cerámica y Vidrio, 2019, 58, 211 - 220.
- [7] K.R. Silva, R.R. Menezes, L.F.A. Campos and L.N.L. Santana, A review on the production of porous ceramics using organic and inorganic industrial waste, Cerâmica, 2022, 68, 270-284.
- [8] F.S. Maciel, I.O. Rangel Areias and J.N.F. Holanda, Valorization potential of coffee grounds waste as a renewable pore-forming agent to produce low-cost porous ceramic support, Research, Society and Development, 2023, 12(2), 1-20.



- [9] A. Solomon, D.M. Andoshe, A.M. Abebe, T.T. Terfasa, T. Ganesh, F.G. Hone, N.A. Tegegne, B.B. Tesfamariam, Optimization of preparation parameters of ceramic pot water filters for potential application of microbial and fluoride removal from groundwater, *Heliyon*, 2023, 9(2), 13261-13271.
- [10] S. Boopasiri, P. Sae-Oui, S. Lundee, S. Takaewnoi and C. Siritwong, Reinforcing Efficiency of Pyrolyzed Spent Coffee Ground in Styrene- Butadiene Rubber, *Macromolecular Research*, 2021, 29(9), 597-604.
- [11] P. F. Busch and J.N.F. Holanda, Potential use of coffee grounds waste to produce dense/porous bi-layered red floor tiles, *Open Ceramics*, 2022, 9, 100204-100211.
- [12] O. Kamon-in and C. Luangnaem, Effect of dan kwian wood ash and tapioca waste on insulating firebrick, *KKU Science Journal*, 2016, 44(4), 794-808. (in Thai)
- [13] A. Santanatoglia, G. Caprioli, M. Cespi, D. Ciarlantini, L. Cognigni, L. Fioretti, F. Maggi, A.M. Mustafa, F. Nzekoue, S. Vittori, A comprehensive comparative study among the newly developed Pure Brew method and classical ones for filter coffee production, *LWT*, 2023, 175, 114471-114481.
- [14] P.A. Alves, B. Silva, F.A. Campos, M. Torres, P.S. Dutra and A. Macedo, Preparation of mullite based ceramics from clay-kaolin waste mixtures, *Ceramics International*, 2016, 42(16), 19086-19090.